

Produktspecifikation

8 mm Agrol Värmepellets

| Kvalitetsanalys | SS 18 71 20 Grupp 1 | Lantmännen Agroenergi |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Längd | max 4 ggr ϕ | max 4 ggr ϕ mm |
| Skrymdensitet | \geq 600 | ca 650 kg/m ³ s |
| Hållfasthet | \leq 0,8 | ca 0,6 % |
| Effektivt värmevärde | \geq 4,7 | ca 4,8 MWh/ton |
| Askhalt | \leq 0,7 | ca 0,5 % |
| Total fukthalt | \leq 10 | ca 9 % |
| Bindemedel | Anges | Inget bindemedel tillsätts. |
| Svavel S | \leq 0,08 | ca 0,01 % |
| Klor Cl | \leq 0,03 | ca 0,01 % |
| Kol C | | ca 50,1 % |
| Väte H | | ca 6,0 % |
| Kväve N | | ca 0,1 % |
| Syre O | | ca 43,3 % |
| Asksmältförlopp | | |
| Begynnande deformation IT | Anges | ca 1400 °C |